

MAXCIS 382-SE

Двукомпонентен полуеластичен хидроизолационен материал на циментова основа

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

- Това е полимерно модифициран хидроизолационен материал, който може да се използва върху влажни повърхности.
- Може да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности.
- Осигурява отлична адхезия към повърхността, върху която се нанася.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Балкони и тераси (под керамика)
- Баня, WC, кухня (под керамика)



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

- Повърхността трябва да е здрава и с достатъчна здравина.
- Препоръчителната температура на въздуха и повърхността за нанасяне е между 5°C и 35°C.
- Повърхността на нанасяне трябва да е чиста. Не трябва да има ръжда, прах и масло.
- Слабият слой и остатъците от хоросан върху повърхността на бетона трябва да се почистят чрез механично смилане.
- Бетонните ремонти трябва да се извършват с подходящи материали на епоксидна или циментова основа.
- Дилатацията и фаските трябва да бъдат подготвени с подходящи материали.
- Повърхността на нанасяне трябва да е влажна. Повърхността трябва да е напълно наситена с вода, първите 24 часа преди нанасяне и вторите 2-3 часа преди нанасяне.
- Не трябва да има натрупване на вода на повърхността по време на нанасяне.

ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

- Компонент Б се поставя в чист контейнер. Докато компонент А се добавя бавно към компонент Б, смесването продължава 4-5 минути с миксер с ниска скорост.
- След като сместа престои 5 минути, отново се разбърква за още 3 минути до получаване на хомогенна смес.
- Готовата смес се нанася на 2-3 слоя с четка или подходяща шприц машина.
- Дебелината на слоя трябва да бъде максимум 1 mm и всички слоеве трябва да се нанасят в една и съща посока.
- Всички нанесени слоеве трябва да бъдат защитени от вода, прекомерна топлина и студ за най-малко 24 часа. (идеалният температурен диапазон е от 5°C до 35°C).

MAXCIS 382-SE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Мерна единица	Стойност
Плътност на сместа	g/cm ³	1,90 ± 0,05
Якост на натиск	Мра	16 - 17
Сила на адхезия	N/mm ²	Бетон: >1,5

РАЗХОДНА НОРМА:

- Разходът за всеки слой е приблизително 1,00 kg/m².

ОПАКОВКА:

- Компонент А - 20 кг. (прахообразен), Компонент В - 5 кг. (течен)
- Общо за 1 комплект - 25 кг.

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

- Срок на годност 12 месеца.
- Трябва да се съхранява в оригинални, неотворени и неповредени опаковки, на сухо място между 15°C-25°C, далеч от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ:

- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно формуляра за MSDS и следвайте писмените инструкции.
- По време на нанасяне трябва да се използват лични предпазни средства.
- Трябва да има достатъчна циркулация на въздуха в областта на приложение.
- Предайте празните опаковки на организации, упълномощени да събират опасни отпадъци.